Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe

gaffatape.de

Welches Klebeband darf's sein?

Paketgewicht	leicht	leicht bis mittelschwer		**mittelschwer**		**schwer**	
Klebebandart	**PP mit Acrylatkleber** AL	**PP mit Acrylatkleber** ANN / ACRS	**PP mit Hotmeltkleber**	**PP mit Acrylatkleber** AC-LN	**PP mit Natur-kautschukkleber**	**PP mit Acrylatkleber** AC-HT	**PVC mit Natur-kautschukkleber**
Anfangsklebkraft[1]	lang	lang	mittel	mittel	kurz	kurz	kurz
Haftung im verarbeiteten Zustand bei Temperaturen von ca.							
< 0 °C	solide	solide	solide	solide	sehr gut	solide	sehr gut
0 - 10 °C	solide	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
10 - 30 °C	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
> 30 °C	gut	gut	gut	gut	sehr gut	gut	sehr gut
Lichbeständigkeit	sehr gut	sehr gut	schlecht	sehr gut	mittel	sehr gut	mittel
Reißfestigkeit	geringer	geringer	mittel	hoch	mittel	hoch	sehr hoch
Optimale Verarbeitunsg-temperatur	≈16 °C	≈16 °C	≈16 °C	≈16 °C	≈16 °C	≈16 °C	≈16 °C
Geeeignete Kartonoberfläche	Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung	Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung	Standard Kartonoberflächen	Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung	Zahlreiche Kartonoberflächen	Standard Kartonoberflächen	Zahlreiche Kartonoberflächen
Ablaufgeräusch	laut	leise	laut	leise	laut / leise [2]	leise	leise
Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja
	Artikel im Shop	Artikel im Shop	Artikel im Shop	Artikel im Shop	Artikel im Shop	Artikel im Shop	Artikel im Shop